

カーボンブラック

	Hard Blacks				Soft Blacks	
	N134	N220	N330	N339	N550	N660
比表面積 (m ² /g)	137	106	75	88	39	29
ヨウ素吸着量 (mg/g)	142	121	82	90	43	29
DBP吸収量 (cc/100g)	127	114	102	120	121	72
DBP吸収量(圧縮) (cc/100g)	103	100	88	101	83	62
比着色力 (% ITRB)	131	114	103	110	58	50
ふるい残分 (325M, PPM)	120	150	250	250	100	180
灰分 (%)	0.500				0.750	
加熱減量 (%)	≤2.0				≤1.5	

※ こちらは代表スペックとなります。詳細はお問い合わせください。